



H 94055

**Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.5**

<b>Stosowanie</b>	• Membrana hydroizolacyjna z paroizolacją i wentylacją typu V
<b>Standard produktu</b>	EN 13967
<b>Opakowanie</b>	16 rollki każda 20 m x 2.5m = 800 m <sup>2</sup> na palecie

Charakterystyka	Jednostka	Wynik
Długość	m	20
Szerokość	m	2,5
Głębokość kubelka	mm	8
Masa na jednostkę	g/m <sup>2</sup>	ca. 400
Wytrzymałość na ściskanie	kN/m <sup>2</sup>	≥ 150
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa	l/(s · m)	ca. 2,4
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa	l/(s · m)	ca. 0,12
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa	l/(s · m)	ca. 0,22
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa	l/(s · m)	ca. 0,30
Objętość powietrza pomiędzy kubelkami	l/m <sup>2</sup>	ca. 5,5
Opór termiczny	°C	-30 bis +80
	-	bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
<b>Właściwości chemiczne</b>		chemikalienbeständig
Reakcja na ogień	Klasa	E

NPD = wartość użytkowa nie jest określona

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

**Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywana w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

**Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.**