

**H 52063
BRILLIANT WF**

Proizvod	TOP elastomerna (SBS) bitumenska membrana sa specijalnim kombinovanim poliesterskim uloškom. izuzetno visoke temperaturne postojanosti (-36/120°C)
Gornja strana	Mineralni posip (bele granule), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom
Donja strana	Folija
Primena	<ul style="list-style-type: none"> • Protivkorenska završna bitumenska traka za sistem zelenog krova • Završni sloj u višeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu
Prema	EN 13707
Ugradnja	Varenje celom površinom. Uzdužni preklopi ≥ 8 cm, poprečni preklopi ≥ 10 cm
Pakovanje	18 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 135 m ² po paleti

Tehničke karakteristike	Metod	Jedinica mere	Vrednost
Dužina rolne	EN 1848-1	m	7,5
Širina rolne	EN 1848-1	m	1,00
Pravost pružanja	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa po jedinici površine	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Debljina	EN 1849-1	mm	5,2 ($\pm 0,2$)
Vodonepropusnost	EN 1928	kPa	500
Zapaljivost na požar spolja	EN 13501-5	Klasa	B _{roof} t1 ^[1]
Reakcija na plamen	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost spojeva na smicanje	EN 12317-1	N/50mm	≥ 800
Otpornost spojeva na odvajanje	EN 12316-1	N/50mm	≥ 100
Prekidne sile uzdužno-poprečno	EN 12311-1	N/50mm	1500/1500 ($\pm 250/\pm 250$)
Izduženje uzdužno-poprečno	EN 12311-1	%	35/45 ($\pm 5/\pm 5$)
Otpornost na udarac	EN 12691	mm	≥ 1200
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730	kg	≥ 20
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	EN 12310-1	N	450/450 ($\pm 150/\pm 150$)
Dimenziona stabilnost	EN 1107-1	%	$\leq 0,1 $
Savitljivost na niskoj temperaturi	EN 1109	°C	-36
Otpornost na visoke temperature	EN 1110	°C	120
Otpornost na prodor korenja	EN 13948	Klasa	otporno
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja	EN 1109	°C	-25
Paropropusnost	EN 1931	μ	NPD

[1] prema ispitanoj sistemu

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.