

H 75010

Polymerbitumen-Heißklebemasse PYM B

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota	EN ISO 3838	g/cm ³	0,9 -1,1
Bod měknutí metodou kroužku a koule	EN 1427	°C	140 - 155
Obsah popílku	DIN 52005	%	< 5
Ohyb za studena -5 °C	RVS 15.03.12 Pkt. 8.3.1	°C	vyhovuje
Smyková síla t_{max}	RVS 15.03.12 Pkt. 8.3.2	MPa	≥ 0,08
Smyková deformace $\gamma_{0,08}$	RVS 15.03.12 Pkt. 8.3.2	%	40 ± 10
		mm	0,2 ± 0,1

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "